

信頼のケミカルプロダクツ

防錆・表面保護剤 ～手で剥がせる速乾性のスプレータイプ樹脂皮膜～

Rus Pack ラスパック (グリーン)

スプレーで簡単に樹脂性保護膜ができ、屋内での金属製品を錆びから守ります。
必要が無くなったら、容易に手で剥がす事が出来ます。

特長

- エアゾールタイプのストリップابلペイントで防錆と包装が一度にでき、梱包作業が簡略化されます。
- 耐薬品性と伸縮性がある丈夫な皮膜は、防錆力が強くひび割れを生じません。
- 不要になった皮膜は、端をつまんで引っ張るように剥がすときれいに剥がれます。

用途

- 各種工具や金型、機械部品の防錆
- 研磨面、メッキ面、ガラスなどの光沢保持と保護防錆

使用方法

1. 油、水、ホコリ、金属粉などの付着物を「メタルクリーン」(当社製品)等の脱脂洗浄剤で取り除きます。特に油脂類が残っていると膜の耐久性が悪くなります。また、塗装不要な部分はマスキングテープなどでマスキングしてください。
2. 対象物に対して20～30cm離してうすく均一にスプレーします。
3. 指触乾燥時間は約10～30分です。実使用硬化時間は2～3時間、完全硬化には48時間程かかります。
4. 皮膜を厚くしたい時は、一度指触乾燥させた後に再び同じ処理を繰り返します(3回の重ね塗りを推奨)。
5. 使用後は詰まり防止のため、缶を逆さまにして2～3秒ボタンを押し液が出なくなるまで逆さ吹きを行ってください。また、ボタン噴射口はきれいに拭いて、キャップをして保管してください。



使用上の注意

- 塗布前の洗浄に用いた溶剤や水分が残留したままパックしますと錆びやくもりが発生します。塗布面を完全に乾燥させてからご使用ください。
- プラスチックや塗装面に使用するとクラックやシミの原因になります。
- 純銅は変色する可能性があります。
- 雨天時など湿度が高い時はブラッシングにより密着性、耐久性が悪くなることがあるので、できるだけ空調のある湿度の低い環境でご使用ください。
- マスキングテープを使用した時は、塗布後すぐにマスキングテープをはがしてください。皮膜が乾きはじめると、マスキングテープと一緒に塗膜もはがれてしまいます。

技術データ

皮膜厚(1回塗布)	0.05～0.08mm	塗布面積	2㎡(1回塗りの場合)
耐熱温度	150℃	色	グリーン
塩水噴霧試験	96時間変化なし(3回塗り)	耐薬品性	あり
耐候性	あり(屋外暴露試験6ヶ月変化なし)(3回塗り)	電気絶縁性	あり
その他	危険物第4類 第1石油類220ml非水溶性。 第2種有機溶剤及び第2類特定化学物質含有。	荷姿	420mlエアゾール缶