

信頼のケミカルプロダクト

粉吹き・油膜・べとつき無し!

水に添加するだけ 2次加工前の短期防錆剤

ベント^{アルファ}α

部品の2次加工前の短期防錆に最適。べとつき、粉吹きが無く、7~20日間防錆力を発揮します。
RoHS、RAECH規制対応。亜硝酸ナトリウムなどの添加物を含みません。

特徴/用途

- 水に5~15倍(7~20%濃度)希釈するため経済的です。
- 被処理金属表面にべとつきが残らず、水洗で簡単に除去できます。
- 防錆期間は、一般的な室内環境で7~20日間です。添加濃度により防錆期間を調整してください。
- 亜硝酸ナトリウムなどの有害添加物を含まず、人体と環境に安心です。
- RoHS、SVHC規制に対応しています。

使用方法

- ベントαを水で5~15倍(7~20%濃度)に希釈し、浸漬またはスプレーします。
- 塗布後は、温風もしくは自然乾燥します。

性状

- ・外観: 無色透明液体
- ・臭い: 無臭
- ・比重(15℃): 1.03(原液)
- ・動粘度(15℃): 5.7mm²/s(原液)
- ・pH: 11.4(原液)
- ・表面張力: 49mN/m(5%溶液)

成分

特殊アミン系有機化合物(非イオン)

使用上の注意

- ご使用前に「安全データシート(SDS)」をお読みください。
- 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。



荷姿:1ガロン(約40)、18L