

信頼のケミカルプロダクト

金属、ガラス等の防錆・表面保護 手で剥がせる速乾性の樹脂皮膜

Rus Pack ラスパック

特長

- 耐水性、耐湿性、耐候性に優れた密着性の高い樹脂被膜を形成し、長期間基材を保護します。
- 不要になった皮膜は、手で綺麗に剥がせます。
- トルエン、キシレン等PRTR規制に該当する有機溶剤を含みません。

用途

各種工具や金型、機械部品の保護と防錆、研磨面、メッキ面の光沢保持と保護防錆
※樹脂製品には使用できません。

適応素材

鉄、アルミ、ステンレス、真鍮、亜鉛、ガラス

使用方法

1. 油、水、ホコリ、金属粉などの付着物を脱脂洗浄剤で取り除きます。
2. ペイントタイプは、ハケで塗るか部品を針金でつるして浸漬します。
エアゾールタイプは、缶をよく振り20~30cm離して均一にスプレーします。
3. 触指乾燥約10分(実使用硬化 約120分、完全硬化 約48時間)。
強制乾燥する場合は10分程度放置後 80℃×3分以上。
※粘度が高い場合は、専用の薄め液またはメチルエチルケトンで希釈してください。
※塗布に使用したハケはシンナーやベンジン等で洗ってください。

塗膜性能

防 錆 性	合格	湿潤試験55℃×95%以上 6ヵ月発錆なし
耐 水 性	合格	40℃X240時間(鉄板、SUS板) ふくれ・しわ・剥離・錆等発生せず
屋外 耐 候 性	合格	屋外暴露試験12ヵ月塗膜異常、発錆なし
耐 熱 性	合格	150℃X60分(鉄板) 変色、剥離、われ等発生せず

湿潤箱試験評価後パネル



ラスパック(6ヵ月後)



他社類似商品(6ヵ月後)

使用上の注意

- 脱脂洗浄に用いた溶剤や水分が残留したまま塗布しますと錆びやくもりが発生します。塗布面を完全に乾燥させてからご使用ください。
- 金属面にのみご使用ください。プラスチックや塗装面に使用しますと溶剤が表面を溶かしたり、色が染み込むことがあります。
- 純銅は変色します。
- 高温、多湿の環境下では、ブラッシングが発生しやすいので空調設備のある場所でご使用ください。
- エアゾールタイプは使用後に上下逆転させた状態で3~5秒噴射してボタン内部の樹脂を除去してください。

基本データ

主成分: 酢塩ビ共重合樹脂

色: グリーン

PRTR: 非該当

消防法: 危険物第4類 第1石油類

乾燥後

標準被膜厚: ペイントタイプ 20~50μm、

スプレータイプ 10~20μm

荷 姿: 18ℓロイヤル缶入り、420mlエアゾール